

# OVERFLADE

## Maling/ømmaling af STENI facadeplader

### FREMGANGSMÅDE

1. Overfladen skal være 100 % tør og rengjort for fedt, støv og løse materialer
2. Områder med skimmelsvamp, alger eller mos skal behandles med et egnet rengøringsmiddel. Kontakt specialfirma med henblik på rengøring
3. Små skader i overfladen bør repareres. Der kan for eksempel anvendes epoxyspartel
4. For at opnå optimal vedhæftning slibes overfladen med sandpapir korn P240 eller tilsvarende. Hvis overfladen er af natursten, skal den skrubbes med et rengøringsmiddel, der er anbefalet til grunding/akrylmaling i henhold til produktbeskrivelsen fra produktleverandøren
5. Det anbefales, at overfladen primes, så akrylmalingen hæfter optimalt
6. To lag akrylmaling er som regel tilstrækkeligt til at dække den underliggende farve
7. Anvend egnet malerværktøj for at opnå det ønskede slutresultat. Kontakt producenten af malingen eller et autoriseret malerfirma for at få yderligere vejledning.

### PRODUCENT

Det er altid producentens produktbeskrivelse, der er gældende for den nøjagtige fremgangsmåde og øvrig dokumentation.

### SIKKERHED

- Følg altid producentens/produktets sikkerhedsbeskrivelse ved brug.
- Anvend kun CE-godkendte maskiner med forskriftsmæssig sikkerhedsbeskyttelse.
- Personligt beskyttelsesudstyr, såsom sikkerhedsbriller og støvmaske (min. P3), skal altid benyttes.